

ملتزمون بأن نكون رائدين في الصناعة ، وتنفيذ التخطيط
الاستراتيجي الدولي ، ودعم النزاهة والجودة والابتكار ومشاركة
المفهوم ، نرحب ترحيا حارا بالعملاء في الداخل والخارج للتعاون.



Website



WhatsApp



Wechat

TIANDONG HAORUN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

عنوان

No.2 Petrochemical Industrial Park of Tiandong, Baise, Guangxi, China

تلفون

+86 13977383224

www.gxhaorun.com

www.activatedclay.com



STRONGER
كتيب المنتج

TIANDONG HAORUN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

نبذة عن الشركة

Tiandong Haorun تأسست في عام ٢٠٠٩ ، يقع في New Material Technology Co., Ltd. مقاطعة الحديقة الصناعية للبتروكيماويات رقم ٢ ، مقاطعة قوانغشي ، الصين. نحن متخصصون في ، إنتاج وبيع الطين المنشط. لقد حصلنا على شهادات مثل نظام إدارة سلامة الأغذية ، ونظام تحليل ونظام (HACCP) المخاطر ونقطة التحكم الحرجة الإدارة البيئية ، ونظام إدارة الجودة ، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ، إلخ. نحن نحمل ٢٢ اختراعا وبراءة اختراع عملية ، ويتم منحنا كشركة وطنية عالية التقنية. يبلغ الاستثمار في المرحلة الأولى من قاعدة الإنتاج لدينا ٢٨ مليون دولار أمريكي ، تغطي مساحة حوالي ٦٠,٠٠٠ متر مربع. لدينا مصنع لمعالجة الطين المنشط بإنتاج سنوي يبلغ ٦٠,٠٠٠ طن، ومصنع إنتاج سنوي يبلغ ١٠٠,٠٠٠ طن من الكريات المعدنية، المسبوكات، طين الحفر وغيرها من المنتجات. نحن نملك بالكامل فائض Baise التعدين لاثنيين من مناجم البنتونيت من حاليا نحن Baikuang Bahuai Mining Co., Ltd. وYihai COFCO نخدم لمئات الشركات بما في ذلك

Kerry Arawana Holdings Co. Ltd. وHuiyu Cereals and Oils وBohi Agricultural وLiuzhou Steel Group وZhejiang Red Dragonfly Footwear Co Ltd إلخ.

نحن نلتزم بالعملاء أولا ، والابتكار المستمر ، والمؤسسات القوية للعلوم والتكنولوجيا ، ونقدم أنواعا مختلفة من منتجات المحفزات والحلول المخصصة ، ونعمق توسع السوق الدولية. التمسك بفلسفة العمل "الموجهة نحو الناس والعلوم والتكنولوجيا أولا" والعمل جنبا إلى جنب مع الأشخاص ذوي البصيرة من جميع مناحي الحياة في الصناعة لخلق التآلق معا. نحن نخدمك دائما بكل إخلاص بمنتجات عالية الجودة ، وننتقل إلى تعزيز تنميتنا المشتركة من خلال التعاون معك.



66

1 قاعدة إنتاج الطين المنشط على نطاق واسع

2

تعددين الطين / البنتونيت المنشط والمعالجة الإضافية

3

مؤسسة التكنولوجيا الفائقة



2009

تأسست في



\$28 مليون

استثمار المرحلة الأولى



60000 m²

يغطي مساحة حوالي



الجودة والضمان



يقوم الفنيون لدينا بفحص المعدات بعناية



الصحافة تصفية التكنولوجيا الرائدة المحلية



معدات الإنتاج لدينا



السعي لتحقيق التميز في الاختبار



ورشة التعبئة والتغليف لدينا



إنتاج المناجم لدينا



مختبرنا



ورشة الإنتاج لدينا



منطقة المصنع



منطقة المصنع



المعيار الوطني لجمهورية الصين الشعبية

GB 22571-2011

المواصفات الفنية

اسم الفهرس	المعيار الوطني	10A	117A	223C	232C
لون	أبيض / رمادي / وردي فاتح	أبيض	أبيض	وردي فاتح	وردي فاتح
حالة	ذرور	ذرور	ذرور	ذرور	ذرور
(%) معدل إزالة اللون	/	89.64	84.00	76.37	70.00
DOBI(%) $\geq$	/	104.23	97.67	88.37	81.40
m^2/g , مساحة سطح محددة	≥ 130	180	180	180	180
%, حمض مجاني (H ₂ SO ₄)	≤ 0.3	0.08	0.08	0.08	0.08
%, رطوبة مجانية	≤ 12	7.6	7.6	7.6	7.6
% (من خلال شبكة ٠.٠٧٥ مم) حجم الجسيمات	≥ 90	91	91	91	91
معدل الترشيح	مرت	مرت	مرت	مرت	مرت
g/ml, الكثافة الظاهرية	0.55±0.1	0.58	0.58	0.58	0.58
PH سائل التعليق ٥٠g/L	2.2~4.8	3.8	3.8	3.8	3.8
mg/kg, المعادن الثقيلة (Pb)	≤ 40	<40	<40	<40	<40
As,mg/kg	≤ 3	<3	<3	<3	<3

على مقارنة العينات القياسية المرسلة إلى العملاء ، والعملاء المختلفين لديهم معايير مختلفة ، ونأخذ (تدهور مؤشر التبييض) DOBI نصائح: 1. يعتمد معدل مؤشر كمرجع. Yihai Kerry إزالة لون زيت فول الصويا بنسبة 100٪ ، عينة وفقا لمتطلبات العملاء ، يمكن تخصيص المؤشرات والحلول التقنية. 2.

تطبيق المنتجات

- ▶ يستخدم الطين المنشط من الدرجة الغذائية لإزالة اللون وتكرير الزيوت الحيوانية والنباتية الصالحة للأكل ، بما في ذلك زيت فول الصويا وزيت الكانولا وزيت الفول السوداني وزيت النخيل وزيت جوز الهند والزبدة وشحم الخنزير وزيت السمك والدهون الحيوانية الأخرى. يمكن استخدامه أيضا كمساعد مرشح للمشروبات والمشروبات وما إلى ذلك.
- ▶ يستخدم الطين المنشط من الدرجة الصناعية بشكل أساسي في تكرير إزالة اللون وتجديد زيت النفايات في معالجة البترول مثل الزيوت الأساسية والديزل والكبروسين وزيت المحولات وزيت التشحيم والبنزين والبارافين وما إلى ذلك.
- ▶ يستخدم الطين المنشط كمحفز وناقل حفاز في الصناعة الكيميائية ، مثل حامل للمبيدات الحشرية والمبيدات الفطرية وحشوات المطاط والبلاستيك والمجففات والمرشحات ، وممتص للنفايات المشعة.
- ▶ يستخدم الطين المنشط على نطاق واسع كعامل معالجة امتصاص في صناعة حماية البيئة ، مثل مادة ماصة ونف في تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.

إرشادات المستخدم

- ▶ عند الاستخدام ، بعد تسخين المادة إلى درجة حرارة معينة تحت التحريك ، ضع كمية كافية من الكاوي المنشط. بعد التحريك لفترة معينة من الزمن ، يمكن تحقيق الغرض من إزالة اللون والتكرير. يمكن إنتاجه واسـتخدامه وفقا لعملية الإنتاج الخاصة بالعمل.

تغليف المنتج

- ▶ كجم / عبوة و ٥٠ كجم / حزمة ، أو وفقا لمتطلبات العميل. 25

مقدمة المنتج

الطين المنشط

يتكون الطين المنشط من الطين (البنتونيت بشكل أساسي) كمادة خام ، ويتم معالجته عن طريق التحمض غير العضوي أو الملح أو طرق أخرى ، ثم يتم غسله بالماء وتجفيفه. المظهر عبارة عن مسحوق حليبي (أو رمادي أو وردي فاتح) ، عديم الرائحة ، لا طعم له ، غير سام ، له أداء امتصاص قوي ، ويمكنه امتصاص المواد الملونة والمواد العضوية.



مقارنة تأثير إزالة اللون
من كميات مضافة مختلفة من نماذج مختلفة

معدل الزيت المتبقي (%)	معدل الترشيع	DOBI(%)	معدل إزالة اللون	المصنعين	عينة	الرقم التسلسلي
2.75%	2'26"	104.23	89.64	STRONGER10A	الطين المنشط	1
2.50%	2'33"	97.67	84.00	STRONGER117A		2
2.62%	2'37"	88.37	76.37	STRONGER223C		3
2.78%	2'40"	81.40	70.00	STRONGER232C		4
2.50%	2'15"	81.40	70.00	Guangxi A		5
4.12%	4'06"	99.79	85.82	Guangxi B		6
2.88%	2'07"	89.22	76.73	Guangxi C		7
3.38%	1'31"	84.93	73.28	Guangxi D		8
3.88%	1'29"	92.68	79.96	Guangxi E		9
3.00%	2'05"	97.03	83.45	Sichuan A		10
3.38%	3'08"	66.59	57.27	Shandong A		11
3.12%	2'26"	100.63	86.54	Jiangxi A		12
3.25%	2'59"	81.59	70.40	Jiangxi B		13
2.75%	2'16"	91.32	78.54	Jiangxi C		14
2.75%	2'23"	88.16	75.82	Zhejiang A		15
2.88%	2'15"	100.42	86.64	A منغوليا الداخلية		16
3.62%	2'19"	93.23	80.18	Xinjiang A		17
3.38%	2'19"	93.02	80.00	Xinjiang B		18
2.12%	1'44"	99.79	85.82	A خارج البلاد		19
2.62%	1'52"	88.79	76.36	B خارج البلاد		20
2.75%	1'57"	97.26	83.64	C خارج البلاد	21	
2.62%	2'41"	72.38	62.45	Jiangsu A	أتابولجيت	22
2.95%	2'53"	48.42	41.64	Jiangsu B		23
3.00%	2'34"	35.94	30.91	Jiangsu C		24

على مقارنة العينات القياسية المرسلة إلى العملاء ، والعلماء المختلفين لديهم معايرة مختلفة ، وتأخذ ١٠٠٪ من إزالة لون) تدهور مؤشر التبييض (TDOBI. يعتمد معدل مؤشر كمرجع. Yihai Kerry زيت فول الصويا ، عينة

الرقم التسلسلي	إضافة العينة (ز)	DOBI(%)			
		10A	117A	223C	232C
1	0.8	104.23	97.67	88.37	81.4
2	0.7	101.69	94.29	85.2	74.84
3	0.6	96.82	91.96	78.65	69.77
4	0.5	91.96	80.34	69.56	61.31
5	0.4	83.93	71.03	60.64	54.55
6	0.3	75.05	59.93	53.91	48.2

