

Engagés à être le leader de l'industrie, et à réaliser l'aménagement stratégique international, à maintenir l'intégrité, la qualité, l'innovation, le partage du concept, nous accueillons sincèrement les clients à la maison et à l'étranger pour la coopération.



Website



WhatsApp



Wechat

TIANDONG HAORUN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

Adresse:

No.2 Petrochemical Industrial Park of Tiandong, Baise, Guangxi, China

Téléphone:

+86 13977383224

www.gxhaorun.com

www.activatedclay.com



STRONGER
BROCHURE DU PRODUIT

TIANDONG HAORUN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Fondée en 2009, Tiandong Haorun New Material Technology Co., Ltd. est située dans le parc industriel pétrochimique n° 2, dans le comté de Tiandong, dans le Guangxi, en Chine. Nous sommes spécialisés dans la production et la vente d'argile activée. Nous avons passé des certifications telles que le système de gestion de la sécurité alimentaire, le système d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP), le système de gestion de l'environnement, le système de gestion de la qualité et le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail, etc. Nous détenons 22 inventions et brevets pratiques, et sommes récompensés en tant qu'entreprise nationale de haute technologie. L'investissement pour la première phase de notre base de production s'élève à 28 millions de dollars, couvrant une superficie d'environ 60 000 mètres carrés. Nous disposons d'une usine de traitement de l'argile activée d'une production annuelle de 60 000 tonnes et d'une usine d'une production annuelle de 100 000 tonnes de granulés métallurgiques, de pièces moulées, de boues de forage et d'autres produits. Nous possédons entièrement

l'excession minière de deux mines de bentonite de Baise Baikuang Bahuai Mining Co., Ltd. Actuellement, nous servons pour des centaines d'entreprises, y compris COFCO, Yihai Kerry Arawana Holdings Co, Ltd., Huiyu Cereals and Oils, Bohi Agricultural, Liuzhou Steel Group et Zhejiang Red Dragonfly Footwear Co Ltd, etc.

Nous adhérons au client d'abord, à l'innovation continue, aux entreprises puissantes de la science et de la technologie, fournissons divers types de produits catalytiques et de solutions personnalisées, et approfondissons l'expansion du marché international. Adhérer à la philosophie d'entreprise « axée sur les personnes, la science et la technologie d'abord » et travailler main dans la main avec des personnes perspicaces de tous les horizons de l'industrie pour créer ensemble de l'éclat. Nous vous servons toujours de tout cœur avec des produits de haute qualité et nous nous réjouissons de promouvoir notre développement commun par le biais de la coopération avec vous.



TIANDONG HAORUN
NEW MATERIAL
TECHNOLOGY CO.,LTD.



2009

Fondée en



\$28 million

La première phase d'investissement



60000 m²

Couvre une zone d'environ



“

1
À GRANDE ÉCHELLE
ARGILE ACTIVÉE
PRODUCTION BASE

2
ARGILE/BENTONITE ACTIVÉE
EXPLOITATION MINIÈRE ET
TRAITEMENT ULTÉRIEUR

3
ENTREPRISE DE
HAUTE TECHNOLOGIE

QUALITÉ &
ASSURANCE



Nos techniciens vérifient l'équipement avec soin



Filtre-presse national de pointe



Notre outil de production



À la poursuite de l'excellence en test



Notre atelier d'emballage



Notre production minière



Notre laboratoire



Notre atelier de production



Notre zone d'usine 1



Notre zone d'usine 2



Argile activée

L'argile activée est faite d'argile (principalement de bentonite) comme matière première, traitée par acidification inorganique ou sel ou autres méthodes, puis lavée à l'eau et séchée. L'apparence est une poudre laiteuse (ou grise ou rose clair), inodore, insipide, non toxique, qui a une forte performance d'adsorption et peut adsorber des substances colorées et des substances organiques.



TECHNIQUE
SPÉCIFICATIONS



Norme nationale de la
République populaire de Chine
GB 22571-2011

Nom de l'index	National Standard	10A	117A	223C	232C
Couleur	Blanc/Gris/Rose clair	Blanc	Blanc	Rose clair	Rose clair
Statut	poudre	poudre	poudre	poudre	poudre
Taux de décoloration(%) ≥	/	89.64	84.00	76.37	70.00
DOBI(%) ≥	/	104.23	97.67	88.37	81.40
Surface spécifique, m²/g	≥130	180	180	180	180
Acide libre (H2SO4),%	≤0.3	0.08	0.08	0.08	0.08
Humidité libre, %	≤12	7.6	7.6	7.6	7.6
Taille des particules(à travers une maille de 0,075 mm), %	≥ 90	91	91	91	91
Taux de filtration	Passer	Passer	Passer	Passer	Passer
Densité apparente,g/ml	0.55±0.1	0.58	0.58	0.58	0.58
PH (50g/L liquide en suspension)	2.2~4.8	3.8	3.8	3.8	3.8
Métal lourd (as Pb) , mg/kg	≤40	<40	<40	<40	<40
As,mg/kg	≤3	<3	<3	<3	<3

Conseils : 1. Le taux d'indice de DOBI (détérioration de l'indice de blanchiment) est basé sur la comparaison d'échantillons standard envoyés aux clients, différents clients ont un étalonnage différent, nous prenons 100 % de décoloration de l'huile de soja, échantillon Yihai Kerry comme référence.
2. Selon les exigences du client, les indicateurs et les solutions techniques peuvent être personnalisés.

Products Application

- ▶ L'argile activée de qualité alimentaire est utilisée pour décolorer et raffiner les huiles animales et végétales comestibles, y compris l'huile de soja, l'huile de canola, l'huile d'arachide, l'huile de palme, l'huile et le beurre de noix de coco, le saindoux, l'huile de poisson et d'autres graisses animales. Il peut également être utilisé comme aide au filtrage pour les boissons, les boissons, etc.
- ▶ L'argile activée de qualité industrielle est principalement utilisée dans la décoloration, le raffinage et la régénération des huiles usagées dans le traitement du pétrole, comme l'huile de base, le diesel, le kérosène, l'huile de transformateur, l'huile de lubrification, la vaseline, la paraffine, etc.
- ▶ L'argile activée est utilisée comme catalyseur et support catalytique dans l'industrie chimique, comme support pour les insecticides, les pesticides et les fongicides, les charges en caoutchouc et en plastique, les dessiccants et les filtres, et un adsorbant pour les déchets radioactifs.
- ▶ L'argile activée est largement utilisée comme agent de traitement par adsorption dans l'industrie de la protection de l'environnement, comme absorbant et floculant dans la purification de l'eau et le traitement des eaux usées.

Conseils de l' utilisateur

- ▶ Lors de l'utilisation, après avoir chauffé le matériau à une certaine température en remuant, mettez une quantité suffisante de caye activé. Après avoir agité pendant un certain temps, l'objectif de décoloration et d'affinage peut être atteint. Il peut être produit et utilisé selon le processus de production du client.

Emballage du produit

- ▶ 25 kg / emballage et 50 kg / colis, ou selon les exigences du client.

COMPARAISON D'EXEMPLES
D'INDICES DE PERFORMANCE
DE DIFFÉRENTS FABRICANTS

Numéro	échantillon	Fabricants	Taux de décoloration(%)	DOBI(%)	Taux de filtration	Taux d'huile résiduelle(%)
1	Argile activée	STRONGER10A	89.64	104.23	2'26"	2.75%
2		STRONGER117A	84.00	97.67	2'33"	2.50%
3		STRONGER223C	76.37	88.37	2'37"	2.62%
4		STRONGER232C	70.00	81.40	2'40"	2.78%
5		Guangxi A	70.00	81.40	2'15"	2.50%
6		Guangxi B	85.82	99.79	4'06"	4.12%
7		Guangxi C	76.73	89.22	2'07"	2.88%
8		Guangxi D	73.28	84.93	1'31"	3.38%
9		Guangxi E	79.96	92.68	1'29"	3.88%
10		Sichuan A	83.45	97.03	2'05"	3.00%
11		Shandong A	57.27	66.59	3'08"	3.38%
12		Jiangxi A	86.54	100.63	2'26"	3.12%
13		Jiangxi B	70.40	81.59	2'59"	3.25%
14		Jiangxi C	78.54	91.32	2'16"	2.75%
15		Zhejiang A	75.82	88.16	2'23"	2.75%
16		Mongolie intérieure A	86.64	100.42	2'15"	2.88%
17		Xinjiang A	80.18	93.23	2'19"	3.62%
18		Xinjiang B	80.00	93.02	2'19"	3.38%
19		à l' étranger A	85.82	99.79	1'44"	2.12%
20		à l' étranger B	76.36	88.79	1'52"	2.62%
21		à l' étranger C	83.64	97.26	1'57"	2.75%
22	Attapulgite	Jiangsu A	62.45	72.38	2'41"	2.62%
23		Jiangsu B	41.64	48.42	2'53"	2.95%
24		Jiangsu C	30.91	35.94	2'34"	3.00%

Conseils:
1. Dans les mêmes conditions expérimentales, comparaison des taux d'huile résiduelle de diverses entreprises et calcul comme suit :
Pourcentage d'huile résiduelle %=poids d'huile décolorée/poids d'huile avant décoloration*100.
2. Le taux d'indice de DOBI (détérioration de l'indice de blanchiment) est basé sur la comparaison d'échantillons standard envoyés aux clients, différents clients ont un étalonnage différent, nous prenons 100 % de décoloration de l'huile de soja, échantillon Yihai Kerry comme référence.

COMPARAISON DE L'EFFET DE
DÉCOLORATION DE DIFFÉRENTES
QUANTITÉS ADDITIVES DE DIFFÉRENTS MODÈLES

Numéro	Quantité d'échantillon ajoutée(g)	DOBI(%)			
		10A	117A	223C	232C
1	0.8	104.23	97.67	88.37	81.4
2	0.7	101.69	94.29	85.2	74.84
3	0.6	96.82	91.96	78.65	69.77
4	0.5	91.96	80.34	69.56	61.31
5	0.4	83.93	71.03	60.64	54.55
6	0.3	75.05	59.93	53.91	48.2

