

Өнеркәсіптің көшбасшысы болуға және халықаралық стратегиялық орналасуды жүзеге асыруға, тұтастықты, сапаны, инновацияны қолдап, тұжырымдаманы бөлісе отырып, біз үйде және шетелде клиенттерді ынтымақтастық үшін шын жүректен қарсы аламыз.



Website



WhatsApp



Wechat

TIANDONG HAORUN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

Мекенжай:

No.2 Petrochemical Industrial Park of Tiandong, Baise, Guangxi, China

Телефон:

+86 13977383224

www.gxhaorun.com

www.activatedclay.com



STRONGER

ӨНІМДЕР БРОШЮРАСЫ

TIANDONG HAORUN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

КОМПАНИЯ ПРОФИЛЬ

2009 жылы негізі қаланған Tiandong Haorun New Material Technology Co.,Ltd. №2 мұнай-химия индустриалды паркінде орналасқан, Тиандун округі, Гуанси, Қытай. Біз белсенді балшық өндіруге және сатуға маманданғанбыз. Біз Азық-түлік қауіпсіздігін басқару жүйесі, Қауіптерді талдау және Критикалық бақылау нүктесі (HACCP) жүйесі, Экологиялық менеджмент жүйесі, Сапа менеджменті жүйесі және Еңбекті қорғау және қауіпсіздік менеджмент жүйесі т.б. сертификаттардан өттік. Бізде 22 өнертабыс пен практикалық патенттер бар және ұлттық жоғары технологиялық компания ретінде марапатталған. Біздің өндірістік базамыздың бірінші кезеңіне инвестиция көлемі шамамен 60 000 шаршы метр аумақты қамтитын 28 миллион АҚШ долларын құрайды. Жылдық өнімі 60 000 тоннаны құрайтын белсенді балшық өңдеу зауыты және жылына 100 000 тонна металлургиялық түйіршіктер, құймалар, бұрғылау ерітінділері және басқа да өнімдер шығаратын зауыт бар. Біз Baise Baikuang

Bahuai Mining Co.,Ltd компаниясының екі бентонит кенішінің тау-кен қазбаларының артықшылығын толығымен иеленеміз. Қазіргі уақытта біз жүздеген компанияларға қызмет көрсетеміз, соның ішінде COFCO, Yihai Kerry Arawana Holdings Co, Ltd., Huiyu жарма және майлар, Bohi Agricultural, Liuzhou Steel Group және Zhejiang Red Dragonfly Footwear Co Ltd.

Біз бірінші кезекте тұтынушыға, үздіксіз инновацияға, ғылым мен технологияның қуатты кәсіпорындарына сүйенеміз, катализатор өнімдерінің әртүрлі түрлерін және тапсырыс бойынша шешімдерді ұсынамыз және халықаралық нарықтың кеңеюін тереңдетеміз. «Адамға бағытталған, бірінші кезекте ғылым мен технология» бизнес философиясын ұстана отырып және бірге жарқырауды жасау үшін саладағы өмірдің барлық салаларындағы адамдармен бірге жұмыс істейді. Біз сізге әрқашан жоғары сапалы өнімдермен шын жүректен қызмет етеміз және сізбен ынтымақтастық арқылы ортақ дамуымызға көмектесеміз.



2009

жылы құрылған



\$28 миллион

Бірінші кезеңдегі инвестиция



60000 m²

Шамамен аумақты қамтиды



66

1

КЕҢ АУҚЫМДЫ БЕЛСЕНДІ
БАЛШЫҚ ӨНДІРУ БАЗАСЫ

2

БЕЛСЕНДІРІЛГЕН
САЗ/БЕНТОНИТ
ТАУ-КЕН ӨНДІРУ ЖӘНЕ
ТЕРЕҢ ӨНДЕУ

3

ЖОҒАРЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
КӘСІПОРЫН

САПА ЖӘНЕ КЕПІЛДІК



Біздің техниктер жабдықты мұқият тексереді



Отандық жетекші технологиялық сүзгі пресі



Біздің өндірістік құрал-жабдықтар



Тестілеуде жақсылыққа ұмтылу



Біздің орауыш шеберханасы



Біздің кен өндірісі



Біздің зертхана



Біздің өндірістік цехымыз



Біздің зауыт



Біздің зауыт



Белсендірілген саз

Белсендірілген саз балшықтан (негізінен бентонит) шикізат ретінде дайындалады, бейорганикалық қышқылдандыру немесе тұз немесе басқа әдістермен өңделеді, содан кейін сумен жуылады және кептіріледі. Сыртқы түрі сүт ұнтағы (немесе сұр немесе ашық қызғылт), иіссіз, дәмсіз, улы емес, күшті адсорбциялық өнімділікке ие және түрлі-түсті заттар мен органикалық заттарды сіңіре алады.



ТЕХНИКАЛЫҚ
СИПАТТАМАЛАР



Қытай Халық
Республикасының
ұлттық стандарты

GB 22571-2011

Индекс атауы	Ұлттық стандарт	10A	117A	223C	232C
Түс	Ақ/Сұр/Ашық қызғылт	Ақ	Ақ	Ашық қызғылт	Ашық қызғылт
күй	ұнтақ	ұнтақ	ұнтақ	ұнтақ	ұнтақ
Түссіздену жылдамдығы(%) ≥	/	89.64	84.00	76.37	70.00
DOBI(%) ≥	/	104.23	97.67	88.37	81.40
Арнайы бетінің ауданы, m²/g	≥130	180	180	180	180
Бос қышқыл (H2SO4),%	≤0.3	0.08	0.08	0.08	0.08
Тегін ылғал, %	≤12	7.6	7.6	7.6	7.6
Бөлшектердің мөлшері (0,075 мм тор арқылы), %	≥ 90	91	91	91	91
Сүзу жылдамдығы	θті	θті	θті	θті	θті
Көлемді тығыздық,g/ml	0.55±0.1	0.58	0.58	0.58	0.58
PH (50g/L суспензия сұйықтығы)	2.2~4.8	3.8	3.8	3.8	3.8
Ауыр металл (Pb) , mg/kg	≤40	<40	<40	<40	<40
As,mg/kg	≤3	<3	<3	<3	<3

Кеңестер: 1. DOBI индексінің көрсеткіші (Ағарту қабілетінің нашарлауы индексі) тұтынушыларға жіберілген стандартты үлгілерді салыстыруға негізделген, әртүрлі тұтынушылардың калибрлеуі әртүрлі, біз 100% соя майының түссізденуін, Йхай Керри үлгісін анықтама ретінде аламыз.

2. Тұтынушының талаптарына сәйкес индикаторлар мен техникалық шешімдерді теңшеуге болады.

Өнімдерді қолдану

- ▶ Азық-түліктегі белсенді балшық соя майы, рапс майы, жержаңғақ майы, пальма майы, кокос майы мен сары май, шошқа майы, балық майы және басқа да жануарлар майларын қоса, жеуге жарамды жануар және өсімдік майларын түссіздендіру және тазарту үшін қолданылады. Оны сусындар, сусындар және т.б. үшін сүзгі ретінде де пайдалануға болады.
- ▶ Өнеркәсіптік активтендірілген балшық негізінен мұнайды өңдеуде түссіздендіруде және қалдық майды регенерациялауда қолданылады, мысалы, негізгі май, дизель, керосин, трансформатор майы, майлау майы, петролатум, парафин және т.
- ▶ Белсендірілген балшық инсектицидтер, пестицидтер мен фунгицидтер, резеңке және пластмасса толтырғыштар, кептіргіштер мен сүзгілер, радиоактивті қалдықтар үшін адсорбент сияқты химия өнеркәсібінде катализатор және каталитикалық тасымалдаушы ретінде қолданылады.
- ▶ Белсендірілген саз қоршаған ортаны қорғау өнеркәсібінде адсорбциялық тазарту агенті ретінде кеңінен қолданылады, мысалы, суды тазарту және ағынды суларды тазарту кезінде сіңіргіш және флокулянт.

Пайдаланушы н сқаулығы

- ▶ Қолдану кезінде материалды араластыру кезінде белгілі бір температураға дейін қыздырғаннан кейін, белсендірілген саздың жеткілікті мөлшерін салыңыз. Белгілі бір уақыт бойы араластырғаннан кейін түссіздену және тазарту мақсатына қол жеткізуге болады. Оны тұтынушының жеке өндірістік процесіне сәйкес өндіруге және пайдалануға болады.

Өнімді орау

- ▶ 25кг/пакет және 50кг/пакет немесе тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес.

ТҮРЛІ ӨНДІРУШІЛЕРДІҢ
ТИІМДІЛІК КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ
ҮЛГІЛЕРІН САЛЫСТЫРУ

Сериялық нөмірі	Үлгі	Өндірушілер	Түссіздену жылдамдығы(%)	DOBI(%)	Сүзу жылдамдығы	қалдық май мөлшері(%)
1	Белсендірілген саз	STRONGER10A	89.64	104.23	2'26"	2.75%
2		STRONGER117A	84.00	97.67	2'33"	2.50%
3		STRONGER223C	76.37	88.37	2'37"	2.62%
4		STRONGER232C	70.00	81.40	2'40"	2.78%
5		Guangxi A	70.00	81.40	2'15"	2.50%
6		Guangxi B	85.82	99.79	4'06"	4.12%
7		Guangxi C	76.73	89.22	2'07"	2.88%
8		Guangxi D	73.28	84.93	1'31"	3.38%
9		Guangxi E	79.96	92.68	1'29"	3.88%
10		Sichuan A	83.45	97.03	2'05"	3.00%
11		Shandong A	57.27	66.59	3'08"	3.38%
12		Jiangxi A	86.54	100.63	2'26"	3.12%
13		Jiangxi B	70.40	81.59	2'59"	3.25%
14		Jiangxi C	78.54	91.32	2'16"	2.75%
15		Zhejiang A	75.82	88.16	2'23"	2.75%
16		Inner Mongolia A	86.64	100.42	2'15"	2.88%
17		Xinjiang A	80.18	93.23	2'19"	3.62%
18		Xinjiang B	80.00	93.02	2'19"	3.38%
19		abroad A	85.82	99.79	1'44"	2.12%
20		abroad B	76.36	88.79	1'52"	2.62%
21		abroad C	83.64	97.26	1'57"	2.75%
22	Аттапул-ыгит	Jiangsu A	62.45	72.38	2'41"	2.62%
23		Jiangsu B	41.64	48.42	2'53"	2.95%
24		Jiangsu C	30.91	35.94	2'34"	3.00%

Кеңестер:
1. Бірдей тәжірибелік жағдайларда әртүрлі компаниялардың қалдық мұнай нормаларын салыстырып, келесідей есептеңіз:
Қалдық май пайызы %=түссізденген май салмағы/түссіздендірілгенге дейінгі май салмағы*100.
2. DOBI индексінің мөлшерлемесі (ағартқыштық индексінің нашарлауы) тұтынушыларға жіберілген стандартты үлгілерді салыстыруға негізделген, әртүрлі тұтынушылардың калибрлеуі әртүрлі, біз 100% соя майының түссізденуін, Ихай Керри үлгісін анықтама ретінде аламыз.

ТҮРЛІ МОДЕЛЬДЕРДІҢ ТҮРЛІ
ҚОСУ МӨЛШЕРІНІҢ ТҮССІЗДЕНДІРІЛГЕН
ӘСЕРІН САЛЫСТЫРУ

Сериялық нөмірі	Үлгі қосу сомасы(g)	DOBI(%)			
		10A	117A	223C	232C
1	0.8	104.23	97.67	88.37	81.4
2	0.7	101.69	94.29	85.2	74.84
3	0.6	96.82	91.96	78.65	69.77
4	0.5	91.96	80.34	69.56	61.31
5	0.4	83.93	71.03	60.64	54.55
6	0.3	75.05	59.93	53.91	48.2

