

Nakatuon na maging pinuno ng industriya, at isagawa ang internasyonal na madiskarteng layout, itaguyod ang integridad, kalidad, pagbabago, pagbabahagi ng konsepto, taos-puso naming tinatanggap ang mga customer sa bahay at sa ibang bansa para sa kooperasyon.



Website



WhatsApp



Wechat

TIANDONG HAORUN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

ADD:

No.2 Petrochemical Industrial Park of Tiandong, Baise, Guangxi, China

TEL:

+86 13977383224

www.gxhaorun.com

www.activatedclay.com



STRONGER
BROCHURE NG PRODUKTO

TIANDONG HAORUN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

PROFILE NG KUMpanya

Itinatag noong 2009, ang Tiandong Haorun New Material Technology Co., Ltd. ay matatagpuan sa No.2 Petrochemical Industrial Park, Tiandong County, Guangxi, China. Dalubhasa kami sa produksyon at pagbebenta ng mga aktibong luwad. Nakapasa kami sa mga sertipikasyon tulad ng Sistema ng Pamamahala ng Kaligtasan ng Pagkain, Hazard Analysis at Critical Control point (HACCP) system, Sistema ng Pamamahala ng Kapaligiran, Sistema ng Pamamahala ng Kalidad at Sistema ng Pamamahala ng Kalusugan at Kaligtasan sa Trabaho atbp. Nagtataglay kami ng 22 mga imbensyon at praktikal na patente, at iginawad bilang isang pambansang high-tech na kumpanya. Ang pamumuhunan para sa unang yugto ng aming base ng produksyon ay US \$ 28 milyon, na sumasaklaw sa isang lugar ng tungkol sa 60,000 metro kuwadrado. Mayroon kaming isang aktibong planta ng pagpoproseso ng luad na may taunang output na 60,000 tonelada, at isang pabrika na may taunang output ng 100,000 tonelada ng metalurhiko pellets, castings, pagbabarena putik at iba pang mga produkto. Kami ay ganap na nagmamay-ari ng labis na

pagmimina ng dalawang bentonite minahan ng Baise Baikuang Bahuai Mining Co., Ltd. Sa kasalukuyan Naglilingkod kami para sa daandang mga kumpanya kabilang ang COFCO, Yihai Kerry Arawana Holdings Co, Ltd., Huiyu Cereals and Oils, Bohi Agricultural, Liuzhou Steel Group at Zhejiang Red Dragonfly Footwear Co Ltd atbp.

Sumusunod kami sa customer muna, patuloy na pagbabago, malakas na negosyo ng agham at teknolohiya, nagbibigay ng iba't ibang uri ng mga produkto ng katalista at na-customize na mga solusyon, at palalimin ang pagpapalawak ng internasyonal na merkado. Pagsunod sa pilosopiya ng negosyo na "nakatuon sa mga tao, agham at teknolohiya muna" at makipagtulungan sa mga taong may pananaw mula sa lahat ng antas ng pamumuhay sa industriya upang lumikha ng kinang nang magkasama. Palagi kaming naglilingkod sa iyo nang buong puso na may mataas na kalidad na mga produkto, at inaasahan ang pagtataguyod ng aming karaniwang pag-unlad sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iyo.



2009

Itinatag sa



\$28 million

Ang unang yugto ng pamumuhunan



60000 m²

Espasyo sa sahig



“

1

**MALAKIHANG AKTIBONG BASE
NG PRODUKSYON NG LUAD**

2

**AKTIBONG PAGMIMINA NG
LUWAD / BENTONITE AT
KARAGDAGANG PAGPROSESO**

3

**MGA HIGH-TECH
NA NEGOSYO**

KALIDAD &
KATYAKAN



Maingat na sinusuri ng aming mga technician ang kagamitan



Domestic nangungunang teknolohiya filter pindutin



Ang aming mga kagamitan sa produksyon



Paghahangad ng kahusayan sa pagsubok



Ang aming workshop para sa pagbabalot



Ang aming produksyon ng minahan



Ang aming Lab



Pagawaan ng Produksyon



Ang aming pabrika



Ang aming pabrika



PAGPAPAKILALA NG PRODUKTO

Na-activate na Luwad

Ang aktibong luad ay gawa sa luwad (pangunahin bentonite) bilang hilaw na materyal, naproseso sa pamamagitan ng inorganic acidification o asin o iba pang mga pamamaraan, at pagkatapos ay hugasan ng tubig at pinatuyo. Ang hitsura ay kulay-gatas pulbos (o kulay-abo o light pink), walang amoy, walang lasa, hindi nakakalason, na kung saan ay may malakas na pagganap ng adsorption, at maaaring adsorb kulay sangkap at organic sangkap.



MGA TEKNIKAL NA PAGTUTUKOY



Pambansang Pamantayan ng Republikang Bayan ng Tsina
GB 22571-2011

Pangalan ng index	National Standard	10A	117A	223C	232C
Kulay	Puti / Kulay-abo / Banayad na kulay-rosas	Puti	Puti	Banayad na kulay-rosas	Banayad na kulay-rosas
Hitsura	pulbos	pulbos	pulbos	pulbos	pulbos
Rate ng decolorization(%) ≥	/	89.64	84.00	76.37	70.00
DOBI(%) ≥	/	104.23	97.67	88.37	81.40
Tiyak na lugar ng ibabaw, m²/g	≥130	180	180	180	180
Libreng Acid (H2SO4),%	≤0.3	0.08	0.08	0.08	0.08
Libreng kahalumigmigan, %	≤12	7.6	7.6	7.6	7.6
Sukat ng Partikula (Sa pamamagitan ng 0.075mm na salaan),%	≥ 90	91	91	91	91
Bilis ng pagsasala	Pumasa	Pumasa	Pumasa	Pumasa	Pumasa
Bulk Density,g/ml	0.55±0.1	0.58	0.58	0.58	0.58
PH (50g/L likido ng suspensyon)	2.2~4.8	3.8	3.8	3.8	3.8
Mabigat na Metal (Pb) , mg/kg	≤40	<40	<40	<40	<40
As,mg/kg	≤3	<3	<3	<3	<3

Mga Tip: 1.Ang rate ng index ng DOBI (Pagkasira ng Bleachability Index) ay batay sa paghahambing ng mga karaniwang sample na ipinadala sa mga customer, iba't ibang mga customer ay may iba't ibang pagkakalibrate, kumuha kami ng 100% toyo langis decolorization, Yihai Kerry sample bilang sanggunian.

2.Ayon sa mga kinakailangan ng customer, ang mga tagapagpahiwatig at mga teknikal na solusyon ay maaaring ipasadya.

Application ng Mga Produkto

- Food-grade activated clay ay ginagamit para sa decolorizing at pagpipino nakakain grade hayop at gulay langis, kabilang ang toyo langis, canola langis, mani langis, palm oil, langis ng niyog at mantikilya, mantika, isda ng isda at iba pang mga hayop taba. Maaari rin itong magamit bilang isang filter aid para sa mga inumin, inumin, atbp.
- Ang pang-industriya-grade na aktibong luad ay pangunahing ginagamit sa pagpipino ng decolorization at pagbabagong-buhay ng basura ng langis sa pagproseso ng petrolyo tulad ng base oil, diesel, kerosene, transpormer oil, lubricating oil, petrolatum, parapin atbp.
- Activated clay ay ginagamit bilang isang katalista at catalytic carrier sa industriya ng kemikal, tulad ng isang carrier para sa insecticides, pestisidyo at fungicides, goma at plastic fillers, desiccants at filter, at isang adsorbent para sa radioactive basura.
- Ang aktibong luad ay malawakang ginagamit bilang isang ahente ng paggamot ng adsorption sa industriya ng proteksyon sa kapaligiran, tulad ng isang sumisipsip at flocculant sa paglilinis ng tubig at paggamot sa dumi sa alkantariya.

Patnubay ng Gumagamit

- Kapag ginagamit, pagkatapos ng pag-init ng materyal sa isang tiyak na temperatura sa ilalim ng pagpapakilos, ilagay sa isang sapat na halaga ng activated cay. Pagkatapos ng pagpapakilos para sa isang tiyak na tagal ng panahon, ang layunin ng pag-aalis ng kulay at pagpipino ay maaaring makamit. Maaari itong magawa at magamit ayon sa sariling proseso ng produksyon ng customer.

Packaging ng Produkto

- 25Kg / pakete at 50kg / pakete, o ayon sa mga kinakailangan ng customer.

PAGHAHAMBING NG MGA SAMPLE NA INDEX NG PAGGANAP MULA SA IBA'T IBANG MGA TAGAGAWA

Numero ng serial	Halimbawa	Mga Tagagawa	Rate ng decolorization(%)	DOBI(%)	Bilis ng pagsasala	natitirang rate ng langis(%)
1	Na-activate na Luwad	STRONGER10A	89.64	104.23	2'26"	2.75%
2		STRONGER117A	84.00	97.67	2'33"	2.50%
3		STRONGER223C	76.37	88.37	2'37"	2.62%
4		STRONGER232C	70.00	81.40	2'40"	2.78%
5		Guangxi A	70.00	81.40	2'15"	2.50%
6		Guangxi B	85.82	99.79	4'06"	4.12%
7		Guangxi C	76.73	89.22	2'07"	2.88%
8		Guangxi D	73.28	84.93	1'31"	3.38%
9		Guangxi E	79.96	92.68	1'29"	3.88%
10		Sichuan A	83.45	97.03	2'05"	3.00%
11		Shandong A	57.27	66.59	3'08"	3.38%
12		Jiangxi A	86.54	100.63	2'26"	3.12%
13		Jiangxi B	70.40	81.59	2'59"	3.25%
14		Jiangxi C	78.54	91.32	2'16"	2.75%
15		Zhejiang A	75.82	88.16	2'23"	2.75%
16		Panloop na Mongolia A	86.64	100.42	2'15"	2.88%
17		Xinjiang A	80.18	93.23	2'19"	3.62%
18		Xinjiang B	80.00	93.02	2'19"	3.38%
19		Sa ibang bansa A	85.82	99.79	1'44"	2.12%
20		Sa ibang bansa B	76.36	88.79	1'52"	2.62%
21		Sa ibang bansa C	83.64	97.26	1'57"	2.75%
22	Attapulgate	Jiangsu A	62.45	72.38	2'41"	2.62%
23		Jiangsu B	41.64	48.42	2'53"	2.95%
24		Jiangsu C	30.91	35.94	2'34"	3.00%

Mga Tip:
1.Sa ilalim ng parehong mga kondisyon ng eksperimento, inihambing ang natitirang mga rate ng langis ng iba't ibang mga kumpanya at kinakalkula tulad ng sumusunod:
Natitirang porsyento ng langis % = decolorized timbang ng langis / timbang ng langis bago ang decolorization * 100.
2. Ang rate ng index ng DOBI (Pagkasira ng index ng Bleachability) ay batay sa paghahambing ng mga karaniwang sample na ipinadala sa mga customer, ang iba't ibang mga customer ay may iba't ibang pagkakalibrate, kumuha kami ng 100% toyo langis decolorization, Yihai Kerry sample bilang sanggunian.

PAGHAHAMBING NG EPEKTO NG DECOLORIZATION NG IBA'T IBANG ADDITIVE HALAGA NG IBA'T IBANG MGA MODELO

Numero ng serial	Sample Addition(g)	DOBI(%)			
		10A	117A	223C	232C
1	0.8	104.23	97.67	88.37	81.4
2	0.7	101.69	94.29	85.2	74.84
3	0.6	96.82	91.96	78.65	69.77
4	0.5	91.96	80.34	69.56	61.31
5	0.4	83.93	71.03	60.64	54.55
6	0.3	75.05	59.93	53.91	48.2

